

# Техническая информация

## LOBADUR® WS 2K Duo (пробка)



**Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью, высокой устойчивостью к воздействию химикатов и низким уровнем эмиссии (код эмиссии EC 1R для матового и полуматового вариантов)**

Артикул	11466-9	2004/42/CE: предельное значение согласно требованиям ЕС для продукта кат. A/j: 140 г/л (2007/2010)
Степень глянцевоcти:	мат.(ок.18*), полумат.(ок.30*), экстрa-мат.(ок.8*)	Матовый и полуматовый содержат макс. 49 г/л, экстрa-матовый содержит макс. 67 г/л летучих органических соединений (в готовой смеси с отвердителем WS 2K Härter)
Объем упаковки:	мат. и полумат. 5 кг, 2,5 кг, 1 кг, экстрa-мат. 5 кг вкл. отвердитель	
GIS-код:	W2/DD+ (экстрa-матовый W3/DD+)	
Сухой остаток:	36 ± 1% в смеси	
Вязкость (DIN 4):	23 ± 1s в смеси	

### Область применения: Рекомендации по использованию:

Напольные покрытия из пробки со средним и очень высоким уровнем нагрузки.

- Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея).
- Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 (для экстрa-матового в соотношении 5:1) и тщательно потрясти.
- При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATool Messbecher.
- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATool.
- Рабочее время смеси составляет 2 часа.

### Рекомендации по нанесению на напольные покрытия из пробки:

#### Необработанная натуральная пробка

Нанести 3 слоя LOBADUR WS 2K Duo валиком. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий). Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя.

#### Пробка, покрытая лаком в заводских условиях

Соблюдать указания производителей пробковых покрытий. Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Duo валиком после промежуточной шлифовки.

#### Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои

Генеральная очистка поверхности с помощью средства LOBA CareRemover. Необходимо использовать при этом однодисковую машинку с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака. Тщательно протереть поверхность чистой влажной тряпкой. После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка. Нанести 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Duo валиком.

### Инструмент для нанесения:

Валики для нанесения лака LOBATool DeLuxe 120 или LOBATool Microfaser 100 – 120.

### Расход материала:

При нанесении каждого слоя лака валиком 100 - 120 г/м<sup>2</sup> (8 - 10 м<sup>2</sup>/кг).

### Время высыхания:

Время высыхания каждого слоя лака составляет 4-6 часов, примерно через 4-6 часов после нанесения последнего слоя лака по напольному покрытию можно осторожно ходить, по истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5 дней.

### Промежуточная шлифовка:

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной.

**Соблюдать требования технической информации и общие указания по использованию водных продуктов LOBADUR®.**



LOBA GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 7156 357 220  
Fax: + 49 (0) 7156 357 211  
Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)

Сделано: 04.11.2010 DK

\* Степень глянцевоcти измерена под углом 60°.  
Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания.

# Техническая информация



## Разбавители:

Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться. Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo, но только после смешивания массы лака с отвердителем.

## Хранение и транспортировка:

Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. Отвердитель содержит изоцианат, может вызвать раздражение кожи.



032-074  
100% Environmentally friendly /  
low VOC paint

## Соблюдать требования технической информации и общие указания по использованию водных продуктов LOBADUR®.

LOBA GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 7156 357 220  
Fax: + 49 (0) 7156 357 211  
Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)

Сделано: 04.11.2010 DK

\* Степень глянцевого измерения измерена под углом 60°. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания.