



ПЕНОПЛЭКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

191014, Санкт-Петербург, Саперный пер, 1-А

тел: (812) 329 5403 факс: (812) 329 5421

E-mail: penoplex@kinex.ru

ОКПО 54349294

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

НАГРУЗКА	тип 31 (тип 31 С)	тип 35	тип 45
КРАТКОВРЕМЕННАЯ. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	0,200 МПа (20 т/м ²)	0,250 МПа (25 т/м ²)	0,500 МПа (50 т/м ²)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ. Прочность на сжатие (1000 часов при температуре 23С) при <2% деформации, не менее	0,100 МПа (10 т/м ²)	0,160 МПа (16 т/м ²)	0,240 МПа (24 т/м ²)
ПОСТОЯННАЯ. Прочность на сжатие (20 лет при температуре 23С) при <2% деформации, не менее	0,067 МПа (6,7 т/м ²)	0,083 МПа (8,3 т/м ²)	0,12 МПа (12 т/м ²)

Начальник технического отдела
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

Жеребцов А. В.