

Nortett SBS-Takshingel **NS-EN 544**

GENERELLE DATA

Produktbeskrivelse	SBS modifisert bitumen shingel med klebemiddel
Monteringstype	Mekanisk
Nominell vekt	4300 ±300 g/m ²
Nominell tykkelse	3,2 mm
Bredde	1000 mm
Høyde	317 mm

OPPBYGNING

Stamme	Glassfilt
Overtrekk	SBS modifisert bitumen
Oversiden	Mineralgranulat
Undersiden	Selvklebende SBS modifisert bitumen



FYSISKE EGENSKAPER	Minimum krav	Typisk verdi	Enhet	Test standard
Strekfasthet ved 23°C				EN 12311-1
langs	600	800	N/50 mm	
tvers	600	700	N/50 mm	
Forlengelse ved maximum styrke				EN 12311-1
langs	-	3	%	
tvers	-	3	%	
Spikerrivstyrke	100	180	N	EN 12310-1
Bitumen mengde	1300	1800	g/m ²	EN 544
Mykningspunkt på overtrekk	-	105	°C	ASTM D 36
Stammemateriale	110	120	g/m ²	EN 544
Glidemotstand	90 / max 2	90 / 0	°C/mm/2t	EN 1110
Blemmedannelse	Ingen	Bestått	-	EN 544
UV-bestrålin(60 sykluser)	Ingen defekt	Bestått	-	EN 544
Vedheft av granulat	1,2	<1	g	EN 544
Mengde SBS-modifisert kleber	-	50	%	EN 544
Vannoppsug	max 1	0,8	%	EN 544

Minimuskrav i henhold til produktstandard:

EN 544

Nortett Bygg AS

Håndverkveien 6
 1820 Spydeberg
 Tel: +47 69 83 34 40
 Faks: +47 69 83 34 41