

Ваши композиции:

4 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Low-e Top N+ pos.3

Личные заметки:

освещенность

передача	78
отражение	13

энергия

Солянный фактор	61
-----------------	----



ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(EN 410)

EN 410

Светопропускание - t_v (%)	78
Отражение света наружу - ρ_v (%)	13
Отражение света внутрь - ρ_{vi} (%)	14
Индекс цветопередачи - RD65 - R_a (%)	98

Энергетические свойства

EN 410

ISO 9050

Солянный фактор - g (%)	61	57
Отражение энергии - ρ_e (%)	28	30
Прямая передача энергии - t_e (%)	52	49
Поглощение энергии наружным стеклом - α_e (%)	11	12
Поглощение энергии наружным стеклом - α_e (%)	9	9
Общее поглощение энергии - α_e (%)	20	21
Коэффициент затенения - SC	0.7	0.66
Пропускание ультрафиолета - UV (%)	21	
Schattenfaktor (DE) - b-Faktor		71.0

Теплофизические свойства (EN 673)

EN 673

Коэффициент U_g - $W/(m^2 \cdot K)$	1.1
---------------------------------------	-----

Другие свойства

Огнестойкость - EN 13501-2	NPD
Возгораемость - EN 13501-1	NPD
Пулестойкость - EN 1063	NPD
Взломостойкость - EN 356	NPD
Стойкость к удару мягким телом - EN 12600	NPD / NPD
Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных судов(R_w (C;Ctr) - Приблизительная) - dB	30 (-1, -4)

Данные подсчитаны с использованием спектральных измерений в соответствии со стандартом EN 410, ISO 9050 (1990) и WIS/WINDAT. Ug-value (ранее k-value) подсчитано в соответствии со стандартом EN673. Коэффициент эмиссивитета соответствует стандартам EN 673 (Приложение A) и EN 12898.

Этот документ не исключает разрушение стекла всякий раз при термошоке. Для закаленного стекла: AGC Glass Europe не исключает риск спонтанного разрушения стекла из-за никель-сульфидных включений. Heat Soak Test доступен при соответствующем запросе.

Спецификации, техническая и другие данные основаны на информации доступной на стадии подготовки документа и может быть изменена без дополнительного извещения. AGC Glass Europe не несет ответственности за какие-либо расхождения между опубликованными данными и условиями сайта. Этот документ только информативный, он не гарантируется AGC Glass Europe.

Индексы шумоподавления подсчитаны. Данные индексы соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д.

Точность измерения +/- 2dB.