

Чжеджанська Промислова Компанія Пластикат
адреса: Лінглонг Економічна зона розвитку, Ліньян, Ханчжоу, Чжецзян, Китай. 311301
Тел: +86-571-23656023 Факс: +86-571-23656088

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 24

Інвойс № МЕ-01 від 08 лютого 2012 р № контейнера MSCU9156602

Покупець: Приватне підприємство «Метизи-94»
ПАРКАНИ із ПВХ

№	Об'єкт випробування	Вимоги	Стандарт на випробування	Результат випробування	Висновок
1	Паркани із ПВХ: основні хімічні елементи: 75% ПВХ; інші основні компоненти:				
	Зміст TiO2	Не менше 10%	AAS	10% TiO2	Прийнятний
	Зміст хлорованого поліетилену	Не менше 8%	AAS	9% CPE	Прийнятний
	Зміст акрилових речовин (ACR)	Не менше 1%	AAS	1.5% ACR	Прийнятний
	Зміст CaCO3	Не більше 20%	AAS	18% CaCO3	Прийнятний
2	Атмосферостійкість до УФ-випромінювання	Після 1000 годин, $\Delta E \leq 1$ на машині стійкості до ультрафіолету (Se/Spray)	Первинний колір L=90,8 A - 0,6 b +2,7	Після випробування L= 89,2 a - 0,6 b + 3,5 $\Delta E=0,7$	3
3	Відхилення за довжиною	+/- 2мм	ASTM962-02	+2 мм	Прийнятний
4	Відхилення за товщиною	+/- 2мм	ASTM962-02	-1 мм	Прийнятний
5	Відхилення за кольором	Відхилення за кольором для стовпчика, штахета, панелі і поперечини	By Colorflex HUNTERLAB	Стовпчик: L91.3 a-0.3 b+3.6	
				Поперечина: L91.2 a-0.2 b+3.3	
				Панель: L90.7 a-0.6 b+3.2	
				Штахета: L91.3 a-0.5 b+3.2	
		$\Delta E \leq 1$		$\Delta E=0.6$	Прийнятний
6	Подрипини, усадочні раковини, виступи і щербини	Непомітні неозброєним оком на відстані 1 метр і при денному світлі		Відповідають	Прийнятний
7	Лінійність, паралельність	100 метрів, +/- 0,5 мм		+/- 0.2	Прийнятний
8	Вогнебезпечність матеріалу	негорючий		негорючий	Прийнятний
9	Холодостійкість	Зберігалось при -10C протягом 24 годин (немає видимих змін в габаритах та пошкоджень не виявлено)		без видимих пошкоджень	Прийнятний

Всього: 1079 упаковок парканів із ПВХ завантажено у 1*40' НС контейнер

Кому: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТИЗИ-94»

Контракт № 1104 від 04.11.2011 р.

Гарантія якості: Паркани із ПВХ пройшли випробування на відповідність нормам Американського Організації з Випробування Матеріалів (ASTM), здійснене нашим Відділом Контролю Якості 24 січня 2012 р. Всі вище перелічені об'єкти випробування відповідають вимогам норм. Термін використання продукції більше 10 років.

Інспектор _____

