

Baumit Grund

Глубокопроникающая грунтовочная смесь.

Материал	Высококачественная, без растворителей, глубокопроникающая водно-полимерная грунтовочная смесь. Укрепляет, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания. Удобная в применении, экологически безопасная.										
Применение	Для подготовки минеральных впитывающих оснований под дальнейшее нанесение стяжек, самовыравнивающихся масс, ремонтных составов, гидроизоляционных составов, клеевых смесей для приклейки плиточных материалов. Материал готов к использованию. Для наружных и внутренних работ.										
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Расход:</td> <td>около 0,15 кг/м²</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания на впитывающих</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- сухих основаниях</td> <td>около 15 мин</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- влажных основаниях</td> <td>около 12 часов</td> </tr> <tr> <td>Температура воздуха и основания:</td> <td>+5°C - +30°C</td> </tr> </table>	Расход:	около 0,15 кг/м ²	Время высыхания на впитывающих		- сухих основаниях	около 15 мин	- влажных основаниях	около 12 часов	Температура воздуха и основания:	+5°C - +30°C
Расход:	около 0,15 кг/м ²										
Время высыхания на впитывающих											
- сухих основаниях	около 15 мин										
- влажных основаниях	около 12 часов										
Температура воздуха и основания:	+5°C - +30°C										
Форма поставки	Канистры по 5 кг, 84 канистры на палетте = 420 кг. Канистры по 25 кг, 33 канистры на палетте = 600 кг.										
Хранение	В сухом месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.										
Основание	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, несвязанных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины должны быть восстановлены с использованием ремонтных составов Baumacol Planea. Основания, поврежденные микроорганизмами, необходимо очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLosung.										
Способ применения	<p>Пригоден для нанесения на: впитывающие минеральные основания: Бетон, газобетон, цементные и гипсовые штукатурки, ангидридные основания, гипсокартонные плиты и т.п.</p> <p>Непригоден для нанесения на: не впитывающие основания, поверхности из полимеров и металлов, старые малярные покрытия</p> <p>Замешивание: Перемешать грунтовочную смесь перед применением.</p> <p>Не добавлять воды, или других растворителей. Провести пробу основания на впитываемость.</p> <p>Нанесение: При помощи кисти, валика либо щетки равномерно нанести на подготовленную, впитывающую поверхность грунтовочную смесь Baumit Grund. Наносить в один или два слоя в зависимости от впитываемости поверхности. Избегать образования луж. Через 15 мин можно продолжать выполнение работ, (при условии сухих, впитывающих оснований).</p>										

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду.

Инструмент помыть водой сразу после окончания работ

Общие указания

Не работать при температуре ниже + 5°C и выше + 30°C, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры для устранения воздействия указанных факторов.

Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут значительно увеличить время высыхания грунтовочной смеси.

**Гарантия
Производителя**

Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики грунтовочной смеси **Baumit Grund** при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.