

Baumit StarContact**Клеевая шпаклевочная смесь Баумит СтарКонтакт**

Материал	Высокоэластичная, морозостойкая, универсальная, высокопаропроницаемая, модифицированная, высокоадгезионная, минеральная клеевая шпаклевочная смесь. Удобная в применении, экологически безопасная. Соответствует группе Г13, ЗК5, согласно требованиям ДСТУ Б В.2.7-126:2011.	
Применение	Предназначена для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из минеральной ваты, пенополистирола, экструдированного полистирола, в том числе для устройства армировочного гидрозащитного слоя в системах теплоизоляции Baumit Star, Baumit Socle. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности. Применяется снаружи и внутри зданий.	
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%) Зернистость, не более: 0,6 мм Коэффициент теплопроводности λ : 0,8 Вт/(м·К) Сопротивление паропроницаемости μ : 50 Расход воды, около : 6 л/ 25 кг сухой смеси Расход материала на подготовленные поверхности: для пенополистирольных плит: - приклеивание, около: 4-5 кг/м ² - устройство армирующего гидрозащитного слоя, около: 3-4 кг/м ² для плит из минеральной ваты: - приклеивание, около: 4-5 кг/м ² - выравнивание, около: 2-3 кг/м ² - устройство армирующего гидрозащитного слоя, около: 3-4 кг/м ² Минимальная толщина слоя: 3 мм Максимальная толщина слоя: 5 мм Адгезия смеси к бетонным основаниям, не менее: 1 МПа Время использования готовой смеси, не менее: 120 мин. Температура воздуха и основания при нанесении: от +5°C до +30°C	
Форма поставки	Мешки по 25 кг, 54 мешка на поддоне = 1350 кг.	
Хранение	В сухом месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке - 12 месяцев.	
Классификация согласно закона о химических веществах	Xi раздражающий R 36: Раздражает глаза R 38: Раздражает кожу R 43: Возможна чувствительность через контакт с кожей S 2: Не давать детям S 24: Избегать попадания в глаза S 25: Избегать попадания на кожу S 26: При попадании в глаза обильно промыть их водой и проконсультироваться с врачом S 28: При попадании на кожу сразу же промыть ее большим количеством воды S 37: Использовать защитные перчатки	
Основание	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности удалить. Сколы, раковины, трещины восстановить с использованием выравнивающей ремонтной смеси Baumacol Preciso. Основания, поврежденные микроорганизмами, очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung.	
Способ применения	Замешивание: 25 кг сухой смеси Baumit StarContact засыпать в емкость к 6 литрам чистой воды, перемешать с помощью строительного миксера до образования однородной массы без комков. Выдержать 5 мин. и повторно перемешать. В приготовленную клеевую шпаклевочную смесь не добавлять воды либо сухой смеси. Не смешивать с другими материалами. Всегда замешивать все содержимое мешка. В системе теплоизоляции фасада Baumit Star: <u>Для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит:</u> Неровности более 10 мм следует предварительно выровнять путем оштукатуривания поверхности (например, штукатурной смесью Baumit MPA-35). В случае если поверхность стены имеет	

неровности до 10 мм, клеевая шпаклевочная смесь наносится на фасадную теплоизоляционную плиту из пенополистирола по периметру сплошной непрерывной полосой шириной около 50 мм и дополнительно в виде отдельных клеевых точек диаметром 100 мм (не менее трех) по центру плиты. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40% от площади плиты. Если поверхность стены не имеет отклонений, то клеевую шпаклевочную смесь наносить сплошным способом по всей поверхности теплоизоляционной плиты при помощи зубчатого шпателя с размером зубцов 10x10 мм. Для плит из минеральной ваты только сплошной способ нанесения, в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Перед нанесением клеевой шпаклевочной смеси на плиту из минеральной ваты обязательно провести втирание ее в волокна плиты. Не заполнять швы фасадных теплоизоляционных плит клеевой шпаклевочной смесью. Закрепление плит дюбелями производить не менее чем через 24 часа.

Для устройства выравнивающего слоя по плитам из минеральной ваты: Не позже 14 дней с момента закрепления теплоизоляционных плит дюбелями необходимо нанести выравнивающий слой из клеевой шпаклевочной смеси Baumit StarContact. Толщина выравнивающего слоя должна составлять 1-2 мм. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв не менее 1-2 дней.

Для устройства армировочного гидрозащитного слоя:

На ровные, тщательно уложенные на поверхности фасада теплоизоляционные плиты наносится клеевая шпаклевочная смесь Baumit StarContact при помощи зубчатого шпателя из нержавеющей стали с размером зубцов 10x10 мм. В свеженанесенный слой клеевой шпаклевочной смеси Baumit StarContact уложить вертикальными полотнищами щелочестойкую стеклосетку Baumit StarTex на 1/2 - 2/3 её толщины с нахлестом смежных полотнищ не менее 100 мм, после чего поверхность загладить. Не допускать выравнивание армирующим гидрозащитным слоем поверхностей с неправильно уложенными теплоизоляционными плитами. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв не менее 3-5 дней. Толщина армировочного гидрозащитного слоя должна составлять 3-5 мм, в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Если армирующий гидрозащитный слой не нанесен в течение 2-х недель после приклеивания, то теплоизоляционные плиты из пенополистирола следует повторно отшлифовать.

В системе теплоизоляции цокольной части здания Baumit Socle:

Для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из экструдированного полистирола XPS TOP и устройства армировочного гидрозащитного слоя применяется клеевая шпаклевочная смесь Baumit StarContact. В случае возможного увлажнения цокольной части здания (грунтовые воды и т.п.) либо если на поверхности цоколя выполнена битумная гидроизоляция, то для приклеивания плит из экструдированного полистирола XPS TOP применяется клеевая битумная смесь Baumit BituFix. В цокольной части здания, а также на поверхностях, которые подвергаются повышенным механическим воздействиям, устраивается первый гидрозащитный слой, армированный панцирной щелочестойкой стеклосеткой Baumit StrongTex установленной встык с последующим устройством второго гидрозащитного слоя, армированного щелочестойкой стеклосеткой Baumit StarTex с нахлестом смежных полотнищ не менее 100 мм.

При выполнении вышеуказанных работ соблюдать требования ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а также технологических карт «Baumit».

Указания по безопасности

При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.

Общие указания

Не работать при температуре ниже +5°C и выше +30°C, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов.

Технические характеристики указаны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.

Гарантия производителя

Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики клеевой шпаклевочной смеси Baumit StarContact при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.