<p>ОСНОВАНИЯ</p>	<p><u>Снаружи помещений:</u> на бетонные основания и керамические блоки типа Porotherm нанести цементный обрызг Baumit Spritz (расход 5 кг/м²).</p> <p><u>Внутри помещений:</u> на бетонные основания нанести цементный обрызг Baumit Spritz (расход 5 кг/м²) или грунтувочную смесь Baumit BetonPrimer (расход 0,4 кг/м²).</p> <p>Технологический перерыв перед нанесением цементно-известковой штукатурки - не менее 3-4 суток.</p> <p>Перед нанесением штукатурной смеси основание увлажнить водой.</p>
<p>Способ применения</p>	<p><u>Приготовление и нанесение при помощи штукатурного агрегата:</u> Для нанесения универсальной штукатурной смеси Baumit MVR Uni можно использовать любую штукатурную станцию (например, MAI 4 you, PFT G4 или иную аналогичную станцию). Штукатурную смесь Baumit MVR Uni нанести на поверхность с помощью форсунки, и не позже чем 5-7 мин. выровнять металлическим правилом по маякам, после этого маяки демонтировать. Незаполненные раствором участки заполнить растворной смесью Baumit MVR Uni при помощи кельмы и выровнять. После 1,5-2 часов технологического перерыва поверхность торцуется, слегка увлажняется и затирается штукатурной тёркой.</p> <p><u>Приготовление и нанесение вручную:</u> 40 кг сухой смеси Baumit MVR Uni засыпать в емкость к 8,5 литрам чистой воды. Замешивать в бетономешалке или с помощью строительного миксера до образования однородной массы без комков. Время замешивания 3-5 мин. Нанести готовый раствор при помощи строительной кельмы либо ковша, и не позже чем 5-7 мин. выровнять металлическим правилом по маякам, после этого маяки демонтировать. Незаполненные раствором участки заполнить растворной смесью Baumit MVR Uni при помощи кельмы и выровнять. После 1,5-2 часов технологического перерыва поверхность торцуется, слегка увлажняется и затирается штукатурной тёркой.</p> <p>При многослойном нанесении поверхность не затирать. Поверхность под облицовку плиткой не затирать.</p> <p>Использовать только чистую воду. Не смешивать с другими материалами.</p> <p>Оштукатуренную поверхность увлажнять на протяжении 48 часов после завершения работ.</p> <p>Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв из расчета 10 дней на каждые 10 мм слоя штукатурки.</p> <p>При выполнении всех вышеуказанных работ соблюдать требования ДБН В.2.6-22:2001, а также технологических карт «Baumit».</p>
<p>Указания по безопасности</p>	<p>При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.</p>
<p>Общие указания</p>	<p>Не работать при температуре ниже +5⁰С и выше +30⁰С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов.</p> <p>Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут значительно увеличить время твердения материала.</p> <p>Технические характеристики указаны при температуре +20⁰С и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.</p>
<p>Гарантия производителя</p>	<p>Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики штукатурной смеси Baumit MVR Uni при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.</p>

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.