

ОПИСАНИЕ

Тара 25 кг.

Высококачественное водоразбавимое, эластичное акриловое покрытие для внешних и внутренних работ. Содержит измельченный мрамор и специальные укрепляющие покрытие фибро волокна.

Гранулометрия: до 1.0 мм (тип 1000), до 1.2 (тип 1200), до 1.5 мм (тип 1500), до 1.9 мм (тип 1900).

ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ

Применяют для оштукатуривания фасадов зданий, интерьера, медицинских учреждений, детских садах, офисных зданиях, ресторанах, для придания декоративной отделки поверхностей.

СВОЙСТВА

- Водоразбавляемая, экологична
- Свободна от растворителей и без вредных выделений
- Высокая эластичность
- Цветоустойчивость покрытия
- Паропроницаемая
- Легка в применении

СВЯЗУЮЩЕЕ

Дисперсия искусственной смолы

УПАКОВКА

25 кг.

ЦВЕТ

Bianco (белая), incolore (прозрачная)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**РАСХОД**

1000: 0.5-0.6 м²/кг на слой.

1200: 0.4-0.5 м²/кг на слой.

1500: 0.33-0.4 м²/кг на слой.

1900: 0.29-0.33 м²/кг на слой.

1.8 – 2.0 кг/м² (тип 1000),

2.0 - 2.3 кг/м² (тип 1200),

2,5 - 2.8 кг/м² (тип 1500),

3.0 - 3.3 кг/м² (тип 1900).

СУХОЙ ОСТАТОК

80-90%

СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ

Покрытие полностью полимеризуется и высыхает за 10 дней при оптимальных условиях (при температуре воздуха от +15 до +30°C, при влажности подложки <10%, и относительной влажности воздуха <75%). При повышенной влажности воздуха – предохранять от дождя несколько дней.

ПОВЕРХНОСТЬ

МАТОВАЯ, ШЕРОХОВАТАЯ

ЦВЕТА

Белый. Колеруется компьютерным способом согласно коллекции цветов *Tucano*, *Spazio 100* и *Area 115* пигментами *Arreghini Colors 16* и *Idrotema Professionale*.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в оригинальной таре в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Muriplast подходит для окраски и защиты минеральных поверхностей от атмосферных воздействий. Возможна окраска с применением интенсивных цветов. Подходит как для окраски новых поверхностей, так и для обслуживания ранееокрашенных поверхностей на щелочных основах, таких как штукатурки смешанного состава (цементные, известковые, штукатурки применяемые в системах утепления зданий), бетон и цемент, в сельской, морской и промышленной местности. Для отделки внешних поверхностей, подверженных биологическому воздействию плесени, водорослей, гниля, необходимо добавить 350 мл **B25 Antialga Concentrato** на каждые 25 кг продукта.

Muriplast наносят стальным шпателем равномерно распределяя продукт по поверхности штукатурки. Для достижения равномерной финишной отделки необходимо разгладить окрашенную поверхность применяя пластиковый шпатель, в круговом движении.

ИНСТРУМЕНТЫ

Стальной и пластиковый шпатель.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Водой на 0-3% пот весу

РАСХОД

1000: 0.5-0.6 м²/кг на слой.

1200: 0.4-0.5 м²/кг на слой.

1500: 0.33-0.4 м²/кг на слой.

1900: 0.29-0.33 м²/кг на слой.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

от +5°C до +30°C

СИСТЕМЫ ОКРАСКИ**Для отделки цементных, штукатурных, гипсокартонных, бетонных поверхностей**

1. Очистить поверхность (метод гидроочистки) от любых видов загрязнений, таких как грязь, мох, плесень, отслаивающиеся покрытия и выполнить следующие действия:
2. На сухую поверхность нанести один слой грунтовки *Acrilifix*, *Murisol* или *Murisol W*;
3. Через 2-4 часов нанести один слой *Unifix Grosso*.
4. Через 12 часов нанести один слой *Muriplast*.

Уход за окрашенной поверхностью

- A. Зачистить поверхность при помощи щётки и скребка. Далее очистить поверхность – метод гидроочистки;
- B. Зашпатлевать дефекты штукатурки шпатлёвкой *K29 Malta Sintetica* если дефекты маленькие, если дефекты большие необходимо использовать *Rasacap Rasante Adesivo 50* или *Rasacap Adesivo 501*;
- C. Через 24 часа, если используется *K29 Malta Sintetica* или через 7 дней если используется *Rasacap Rasante Adesivo 50* или *Rasacap Adesivo 501* необходимо нанести один слой грунтовки *Acrilifix*, *Murisol* или *Murisol W*;
- D. Через 2-4 часов нанести грунтовку *Unifix Grosso*.
- E. Через 12 часов нанести ***Muriplast***.

Уход за окрашенной поверхностью с плесенью

1. Обработать поверхность *Antimuffa B1*;
2. Через 4-6 часов обработать поверхность согласно пунктов А, В, С, D вышеописанной инструкции, затем нанести слой *Muriplast* с добавкой 350 мл *B25 Antialga Concentrato* на каждые 23 кг продукта.

Уход за толстослойными покрытиями

- A. Удалить щёткой и скребком отслаивающиеся части покрытия, затем очистить поверхности методом гидроочистки, высушить поверхность;
- B. Устранить дефекты покрытия при помощи шпатлёвки *K29 Malta Sintetica*, если дефекты не значительные; если дефекты большие, то необходимо использовать *Rasacap Rasante Adesivo 50* или *Rasacap Adesivo 501*;
- C. Через 24 часа, если используется *K29 Malta Sintetica* или через 7 дней если используется *Rasacap Rasante Adesivo 50* или *Rasacap Adesivo 501* необходимо нанести слой *Muriplast*.

Все данные приведены для температуры воздуха +23°C и относительной влажности воздуха 65%. Изменение температуры и воздуха приведут к изменению времени сушки и межслойной выдержки.

Увеличение расхода (толщины слоя) приведет к увеличению времени сушки.