

Компоненты	Конопля 82-85%, бикомпонентные волокна 10-15%, сода 3-5%
Объемная плотность	Прибл. 30-42 кг/м3
Козф теплопроводности, λ	0,040 Вт/мК
Удельная теплоемкость, с	2300 Дж/(кг*К)
Козф. сопротивления паропроницаемости μ	1-2
Класс строительного материала	Е-европ, В2-нормально воспламеняемый
Максимальная рабочая температура	120С
Подверженность плесневым грибам (согласно	Ни одного распознанного плесневого грибка
Допустимое отклонение	По толщине - 5% или 5мм, +20% или 20мм По длине +-2%, по ширине +-1,5%