

Ваши композиции:

4 mm Planibel Low-e AF Top N+ pos.2 - 16 mm Air 100% - 4 mm Planibel Low-e G fasT pos.3

Личные заметки:

И4-16ар-4И (AGC)

освещенность

передача	66
Отражение	17

энергия

Солянный фактор	50
-----------------	----



ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(EN 410)

EN 410

Светопропускание - t_v (%)	66
Отражение света наружу - ρ_v (%)	17
Отражение света внутрь - ρ_{vi} (%)	15
Индекс цветопередачи - RD65 - R_a (%)	97

Энергетические свойства

EN 410 ISO 9050

Солянный фактор - g (%)	50	47
Отражение энергии - ρ_e (%)	25	26
Прямая передача энергии - t_e (%)	44	41
Поглощение энергии стеклом 1 - a_e (%)	26	27
Поглощение энергии стеклом 2 - a_e (%)	5	6
Общее поглощение энергии - a_e (%)	31	33
Коэффициент затенения - SC	0.57	0.54
Пропускание ультрафиолета - UV (%)	13	
Schattenfaktor (DE) - b-Faktor		59.0

Теплофизические свойства (EN 673) EN 673

Коэффициент U_g - $W/(m^2 \cdot K)$	1.3
---------------------------------------	-----

Другие свойства

Огнестойкость - EN 13501-2	NPD
Возгораемость - EN 13501-1	NPD
Пулестойкость - EN 1063	NPD
Взломостойкость - EN 356	NPD
Стойкость к удару мягким телом - EN 12600	NPD / NPD
Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных судов(R_w (C;Ctr) - Приблизительная) - dB	30 (-1, -4)

Данные подсчитаны с использованием спектральных измерений в соответствии со стандартом EN 410, ISO 9050 (1990) и WIS/WINDAT. U_g -value (ранее k -value) подсчитано в соответствии со стандартом EN673. Коэффициент эмиссивитета соответствует стандартам EN 673 (Приложение A) и EN 12898.

Этот документ не исключает разрушение стекла всякой термошоком. Для закаленного стекла: AGC Glass Europe не исключает риск спонтанного разрушения стекла из-за никель-сульфидных включений. Heat Soak Test доступен при соответствующем запросе.

Спецификации, техническая и другие данные основаны на информации доступной на стадии подготовки документа и может быть изменена без дополнительного извещения. AGC Glass Europe не несет ответственности за какие-либо расхождения между опубликованными данными и условиями сайта. Этот документ только информативный, он не гарантируется AGC Glass Europe.

Индексы шумоподавления подсчитаны. Данные индексы соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д.

Точность измерения +/- 2dB.