

Облегченная штукатурная смесь на белом цементе МВР Уни

Baumit MVR Uni

основания	<u>Снаружи помещений:</u> на бетонные основания и керамические блоки типа Porotherm нанести цементный обрызг Baunit Spritz (расход 5 кг/м²). <u>Внутри помещений:</u> на бетонные основания нанести цементный обрызг Baunit Spritz (расход 5 кг/м²) или грунтувочную смесь Baunit BetonPrimer (расход 0,4 кг/м²). Технологический перерыв перед нанесением цементно-известковой штукатурки - не менее 3-4 суток. Перед нанесением штукатурной смеси основание увлажнить водой.
Способ применения	<u>Приготовление и нанесение при помощи штукатурного агрегата:</u> Для нанесения универсальной штукатурной смеси Baunit MVR Uni можно использовать любую штукатурную станцию (например, MAI 4 you, PFT G4 или иную аналогичную станцию). Штукатурную смесь Baunit MVR Uni нанести на поверхность с помощью форсунки, и не позже чем 5-7 мин. выровнять металлическим правилом по маякам, после этого маяки демонтировать. Незаполненные раствором участки заполнить растворной смесью Baunit MVR Uni при помощи кельмы и выровнять. После 1,5-2 часов технологического перерыва поверхность торцуется, слегка увлажняется и затирается штукатурной тёркой. <u>Приготовление и нанесение вручную:</u> 40 кг сухой смеси Baunit MVR Uni засыпать в емкость к 8,5 литрам чистой воды. Замешивать в бетономешалке или с помощью строительного миксера до образования однородной массы без комков. Время замешивания 3-5 мин. Нанести готовый раствор при помощи строительной кельмы либо ковша, и не позже чем 5-7 мин. выровнять металлическим правилом по маякам, после этого маяки демонтировать. Незаполненные раствором участки заполнить растворной смесью Baunit MVR Uni при помощи кельмы и выровнять. После 1,5-2 часов технологического перерыва поверхность торцуется, слегка увлажняется и затирается штукатурной тёркой. При многослойном нанесении поверхность не затирать. Поверхность под облицовку плиткой не затирать. Использовать только чистую воду. Не смешивать с другими материалами. Оштукатуренную поверхность увлажнять на протяжении 48 часов после завершения работ. Для дальнейшего производства работ выдержать технологический перерыв из расчета 10 дней на каждые 10 мм слоя штукатурки. При выполнении всех вышеуказанных работ соблюдать требования ДБН В.2.6-22:2001, а также технологических карт «Baunit».
Указания по безопасности	При работе с материалом руководствоваться общестроительными правилами безопасности. Использовать защитные перчатки, очки и спецодежду.
Общие указания	Не работать при температуре ниже +5°C и выше +30°C, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут значительно увеличить время твердения материала. Технические характеристики указаны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других параметрах приведенные характеристики могут меняться.
Гарантия производителя	Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики штукатурной смеси Baunit MVR Uni при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению.