

P 121



Штукатурные и фасадные
системы

10/2013

P 121 КНАУФ Ротбанд

Сухая гипсовая смесь для оштукатуривания стен и потолков
вручную для внутренних работ

Описание/область применения

КНАУФ Ротбанд — сухая растворная штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.

Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков при внутренней отделке помещений, включая бытовые кухни и ванные.

Является универсальной для всех видов поверхностей.

Исполнение

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим с температурой не ниже +5°C. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить большие неровности, металлические элементы защитить от коррозии. На сильно впитывающие влагу поверхности, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунтовку Грундермиттель, а на не впитывающие влагу, плотные поверхности и бетон, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью — грунтовку Бетоконтакт..

Порядок работы

Высыпать КНАУФ Ротбанд в чистую, холодную воду, чтобы материал был полностью покрыт водой (соотношение примерно 1:0,7) и размешивать ручной электромешалкой на малых оборотах до образования однородной массы без комочков, пластичной консистенции. Нельзя добавлять воду или сухую смесь во время использования растворной смеси. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. В течение 20-30 минут после замеса полутерком или пластмассовой гладилкой нанести штукатурный раствор и разравнивать. После легкого смачивания затереть войлочной теркой.

Толщина одного слоя штукатурного намета должна быть в пределах 10 мм, но не менее 5 мм.

Если предусмотрена последующая облицовка плиткой, намет выполнять в один слой минимальной толщиной 10 мм.

Последующие работы — только после высыхания. Хорошая вентиляция ускоряет высыхание штукатурки.

Не работать при температуре ниже +5°C.

Инструменты и емкости сразу после использования вымыть водой.

Технические данные

Расход материала

Около 8,5 кг на 1 м² поверхности при толщине слоя 10 мм.

Форма поставки/хранение

Мешки 30 кг - артикул 00002862

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков следует пересыпать и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.

ДП „Кнауф Маркетинг“,

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: (044) 277-9925, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

Донецк (062) 3325986

Одесса (048) 7385427

Львов (067) 3427169

Ивано-Франковск (0342) 502608

Крым (067) 4099714

Днепропетровск (067) 5021707

Харьков (067) 2434050

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требующее получения разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.