



Определение данных остекления SILVERSTAR

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.22
Формат печати 3.11

Проект:

Компания: ViknaStar

Сотрудник: Daria Orlenko


Клиент:

Продукт:

Дата: 16.02.2016

Остекление:

Угол наклона: 90°



Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.63963 W/m²K	EN673:2011
Солнечный фактор g:	38.8486 %	EN410:2011
Светопропускание:	65.8279 %	
Отражение света (внеш.):	14.5847 %	
Отражение света (внутр.):	15.3190 %	
Поглощение света:	19.5874 %	
Пропускание солнечной энергии:	33.9265 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	31.9516 %	
Поглощение солнечной энергии:	34.1219 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	4.9221 %	
УФ - пропускание:	9.2680 %	
УФ - отражение:	8.7618 %	EN410:2011
УФ - поглощение:	81.9702 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	94.7108	
Селективность (светопропускание / g):	1.69447	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	44.6536 %	EN410:2011
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	48.5608 %	



Указанные данные являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.