

5.3 Результати випробувань:

Назва показників (характеристик), одиниця вимірювань	Значення показни- ків (характе- ристик) згідно НД	Фактичне значення			Невиз- наче- ність/ похибка	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3			4	5
		Зразок №1	Зразок №2	Зразок №3		
ДСТУ Б В.2.7-45:2010, п. 4.3, табл. 1 Середня густина у сухому стані для марки за середньою густиною 0200, кг/м ³	від 180 до 220 вкл.	199			±48	ДСТУ Б В.2.7- 170:2008
Вологість зразка на момент випробування, %	-	0,0			-	ДСТУ Б В.2.7- 170:2008
Маса зразка після висушування, г	-	216.03	202.99	177.97	-	
Довжина, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Ширина, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Висота, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Руйнівне навантаження, кН	-	4,93	4,84	4,59	-	
Міцність бетону, приведена до базового розміру зразка, МПа (з урахуванням вологісного коефіцієнта для ніздрюватих бетонів)	-	0,4	0,38	0,36	-	
ДСТУ Б В.2.7-45:2010, п. 4.3, табл. 2 Міцність на стиск для класу бетону В 0,35, МПа. не менше, при середньому значенні групового коефіцієнта варіації міцності бетону V _{cm} ,%:		0,38			±0,08	ДСТУ Б В.2.7- 214:2009
6 і менше	0,38					
7	0,38					
8	0,39					

