

1	2	3			4	5
		Зразок №1	Зразок №2	Зразок №3		
9	0,39					
10	0,40					
11	0,40					
12	0,41					
13	0,43					
13,5	0,43					
14	0,44					
15	0,46					
16	0,48					
17	0,50					
18	0,53					
19	0,55					
ДСТУ Б В.2.7-45:2010, п. 4.4, табл. 4 Сорбційна вологість, %, не більше, при відносній вологості 97% для марки за середньою густиною D200	10	7,9*			±2	ДСТУ Б В.2.7- 165:2008
Довжина, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Ширина, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Висота, мм	100	100,0	100,0	100,0	-	
Маса зразка по датам, г:						
23.10.2015		205,21	187,58	207,67	-	
30.10.2015		213,05	195,49	215,42	-	
09.11.2015		217,81	199,38	220,52	-	
16.11.2015		220,05	201,14	222,50	-	
26.11.2015		221,24	202,90	223,58	-	
11.12.2015		221,26	202,94	223,64	-	
Масова вологість по датам:						
23.10.2015		0,000	0,000	0,000	-	
30.10.2015		0,038	0,042	0,037	-	
09.11.2015		0,061	0,063	0,062	-	
16.11.2015		0,072	0,072	0,071	-	
26.11.2015		0,078	0,082	0,077	-	
11.12.2015		0,078	0,082	0,077	-	