

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ПРОМИСЛОВОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
50005 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23. телефон: 056-407-11-45
Протокол № 5011-Б від 11.12.2015

Назва показників (характеристик), одиниця вимірювань	Значення показни- ків (характе- ристик) згідно НД	Фактичне значення			Невиз- наче- ність/ похибка	Позначення НД на методи випробувань
i	2	3			4	5
		Зразок №1	Зразок №2	Зразок №3		
Густина зразка в процесі випробування, г/с м ³	-	0,204	0.179	0,190	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Відносна зміна маси зразка, яка відбулась в процесі випробування. %	-	0,1	0,1	0,1	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Температура гарячої лицьової грані зразка, °С	-	40	40	40	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Температура холодної лицьової грані зразка, °С	-	10	10	10	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Різниця температур гарячої і холодної лицьових граней зразка, К	-	30	30	30	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Середня температура зразка, °С	-	25	25	25	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Термічний опір зразка, м ² ·К/Вт	-	0,922	1,038	0,976	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000
Ефективна теплопровідність матеріалу зразка, Вт/м·К	-	0,054	0,048	0,051	-	ДСТУ Б В.2.7- 105-2000

