



КСК-4

Клей для паркета

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ

ТУ У 24.6-13427220-017-2004

Назначение

Для наклеивания различных типов паркета, ДВП, ДСП, пенополистирола, линолеума на тканевой или ворсовой подоснове на цементные, цементно-известковые, бетонные, гипсобетонные, деревянные и фанерные основания внутри помещений. Вследствие пониженного содержания воды и высокой эластичности клеевого шва более устойчив, чем дисперсия (клей) ПВА, к колебаниям температуры и влажности, а также к механическим деформациям. Может применяться для наклеивания паркета из бука и экзотических видов древесины, сильно расширяющихся под воздействием влаги.

Основные потребительские свойства

- готовый к применению
- легко наносится на основание
- хорошо смачивает основание и наклеиваемый материал
- дает прочный и эластичный клеевой шов
- имеет нейтральный запах
- не горюч и не токсичен
- имеет пониженное содержание воды
- прост и экономичен в применении

Внешний вид и состав

Вязкая однородная масса желто-коричневого цвета - композиция полимерных дисперсий с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками

Технические характеристики при $t^{\circ} = 20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60 %

Ориентировочный расход, кг/м ²	0,4-0,6
Усилие равномерного отрыва в паре дерево-бетон через 72 часа, МПа	не менее 2
Открытое время, мин	не менее 30
Содержание воды в клее, %	не более 20
Время готовности пола к проходу, час	24
Время готовности паркета к шлифовке, суток	7

Инструкция по применению

При проведении отделочных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и настоящей инструкцией.

Внешние условия при проведении работ

Оптимальная температура	18–25 °С	Температура основания	8–30 °С
Оптимальная влажность	50–60 %	Влажность основания	не более 5 %
		Влажность паркета	не более 8 %

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, чистым и достаточно твердым (марка не менее 150). Перед началом работ необходимо удалить рыхлые и загрязненные участки основания, выровнять и обеспылить его поверхность. Для придания основанию необходимых адгезионных свойств рекомендуется обработать его грунтовкой ГД-2 или ГД-4.

Порядок применения

Клей наносить на основание зубчатым шпателем (В2 или В3) толщиной не более 1 мм. Приклеивание производить не позже, чем через 30 мин после нанесения клея. Следить, чтобы не менее 80 % обратной поверхности приклеиваемого материала было покрыто клеем после контакта с клеевым слоем. Расход клея 0,4-0,6 кг/м².

Применение для наклеивания линолеумов - традиционное.

Следы загрязнения клеем, не дожидаясь высыхания, удалять влажной ветошью.

Условия и срок хранения

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения и транспортирования в закрытой таре производителя при температуре плюс 5-35 °С.

Меры предосторожности

Не допускать попадания в глаза. С кожи смывать водой с мылом.

Утилизация отходов

Высохший клей безвреден для окружающей среды и утилизируется как обычный строительный мусор.

Упаковка и фасовка

Полимерные ведра	1; 7 и 14 кг;
Полимерная фляга	50 кг.

Сервис и гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие продукта ТУ У 24.6-13427220-017-2004 и указанным техническим характеристикам, при выполнении правил транспортирования, хранения и употребления, которые приведены в данном описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

Производитель осуществляет профессиональные консультации по применению материалов.