



Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.36
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 15.03.2018

Остекление:

Угол наклона: 90 °



Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.498 W/m²K	EN 673:2011
Солнечный фактор g:	46.58 %	EN 410:2011
Светопропускание:	68.96 %	
Отражение света (внеш.):	17.40 %	
Отражение света (внутр.):	19.40 %	
Поглощение света:	13.64 %	
Пропускание солнечной энергии:	38.73 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	32.32 %	
Поглощение солнечной энергии:	28.94 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	7.85 %	
УФ - пропускание:	13.03 %	
УФ - отражение:	22.06 %	
УФ - поглощение:	64.91 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	95.88	
Селективность (светопропускание / g):	1.480	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	53.54 %	
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	58.23 %	



Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.