Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.46
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:

Клиент:

Продукт:

Дата: 22.07.2019

Остекление:

Угол наклона: 90 °



Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	1.065 W/m²K	EN 673:2011	
Солнечный фактор g:	58.56 %	EN 410:2011	CE
Светопропускание:	80.99 %		
Отражение света (внеш.):	8.43 %		
Отражение света (внутр.):	8.45 %		
Поглощение света:	10.58 %		
Пропускание солнечной энергии:	51.31 %		
Отражение солнечной энергии (внеш.):	26.07 %		
Поглощение солнечной энергии:	22.62 %		
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	7.25 %		
УФ - пропускание:	22.87 %		
УФ - отражение:	18.78 %		
УФ - поглощение:	58.35 %		
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	97.53		
Селективность (светопропускание / g):	1.383		
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	67.31 %		
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	73.20 %		

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.