

6. СОСТАВЫ СМЕСЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕТОН



Марка бетона	Цемент М400	Песок	Щебень 5-20 мм	Вода	SikaPlast®- 520 / Sika® BV 3M	SikaFiber® PPM-12
M100	4	4	8	17	200 мл	50 г
M200	3,5	3,5	7	14	250 мл	50 г
M300	3	3	6	11	300 мл	50 г

СОСТАВЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЯЖКИ

Сцепной слой: сначала отдельно смешивается песок с цементом, затем отдельно вода с SikaLatex®. Полученная жидкость добавляется в смесь песка и цемента до образования раствора по консистенции «жидкой сметаны».



Сцепной слой					
Цемент М400	:	Песок	:	SikaLatex® 12 л	Вода
	1:1			1:1	



	Стяжка						
толщина слоя	Цемент М400	Песок	Щебень 5-10 мм	Вода	Sika® BV 3M	SikaLatex®	SikaFiber® PPM-12
10-30 мм	5	5	—	~14	~250 мл	1,25-2,50 л*	50 г
30-80 мм	3,5	3,5	3	~14	~250 мл	—	50 г

* Внутри помещений расход добавки – 5 %, вне помещений, где необходима большая эластичность – 10 % от массы цемента.