



Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.48
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания: LLC "FRAM "

Сотрудник: Nenashev A.B.


Клиент:

Продукт:

Дата: 18.10.2019

Остекление:

Угол наклона: 90 °



Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	1.0 W/m²K	EN 673:2011
Солнечный фактор g:	59 %	EN 410:2011
Светопропускание:	74 %	
Отражение света (внеш.):	18 %	
Отражение света (внутр.):	17 %	
Поглощение света:	7 %	
Пропускание солнечной энергии:	49 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	26 %	
Поглощение солнечной энергии:	24 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	9 %	
УФ - пропускание:	25 %	
УФ - отражение:	19 %	
УФ - поглощение:	56 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	97	
Селективность (светопропускание / g):	1.3	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	67 %	
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	73 %	



Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.