

Зовнішнє утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю

BAUWER AERO шаром 100 мм

1. Підготовка поверхні (очищення шпателями та дротяними щітками бетонних стін)
2. Ґрунтування поверхні стін ґрунтовкою адгезійною Ceresit СТ 19 Бетонконтакт.
3. Нанесення розчину з адгезійної суміші BAUWER BASIS (набризк) на поверхню шаром 4-6 мм.
4. Розрівнювання розчину зубчастим гребнем, створення горизонтальних хаотичних борозен глибиною 4-6 мм, з укриванням 80-90% поверхні. Особливу увагу приділяти дверним отворам, кутам, віконним укосам, технологічним нішам та інше. На цих вузлах Набризк повинен бути 100%.
5. Змочування поверхні водою.
6. Нанесення розчину з суміші BAUWER AERO (перший шар 30 мм). Технологічна пауза 6-8 год. Принципово: між шарами не вирівнювати.
7. Змочування поверхні водою.
8. Нанесення розчину з суміші BAUWER AERO (другий шар 30 мм). Технологічна пауза 6-8 год. Принципово: між шарами не вирівнювати.
9. Змочування поверхні водою.
10. Нанесення розчину з суміші BAUWER AERO (третій шар 30 мм). Технологічна пауза 6-8 год. Принципово: між шарами не вирівнювати.
11. Змочування поверхні водою.
12. Улаштування маяків з маячних профілів, з доведенням загального шару теплоізоляції до 100 мм.
13. Змочування поверхні водою.
14. Нанесення розчину з суміші BAUWER AERO (останній шар).
15. Розрівнювання розчину по поверхні стіни по маяках, за допомогою правила.
16. Знімання маяків, очищення та змочування штроб.
17. Заробляння штроб розчином з суміші BAUWER AERO.
18. Створення насічок зубчастою гладилкою на всій площині відштукатурених поверхонь, кроком 150 мм та глибиною 5-7 мм, для збільшення зчеплення шпаклівки з основою.
19. Ґрунтування поверхні ґрунтовкою закріплюючою BAUWER PRIMER.
20. Улаштування армованого шару з склосітки на розчині з суміші BAUWER S 770, зубчастим гребнем шаром у 4-5 мм. Обов'язкове втирання сітки у шар шпаклівки.
21. Ґрунтування поверхні ґрунтовкою закріплюючою BAUWER PRIMER..
22. Шпаклювання поверхні розчином з суміші BAUWER S 770 Шпаклівка з приготуванням.
23. Ґрунтування поверхні ґрунтовкою закріплюючою BAUWER PRIMER..

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	1-1
	2	3	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	
2	Середній розряд		
3	Витрати труда машиністів	люд.год.	
	Машини та механізми		
?	Міксер електричний, потужність 1,5 кВт	маш.-год.	(0,09)
234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш.-год.	0,69
	Матеріали		
1555-153	Ґрунтовка закріплююча BAUWER PRIMER	л	0,75
1555-154	Betonkontakt Ceresit	кг	0,75
1555-155	Адгезійна суміш «BAUWER BASIS (набрызк)»	кг	3
?	Суміш теплоізолююча BAUWER AERO	л	100
1555-157	Рейка маячна штукатурна оцинк.	м	0,86
1555-158	Сітка штукатур.фас. CERESIT, рулон	м ²	1,06
1555-159	Теплоізоляційна суміш «BAUWER S 770» шпаклівка	кг	2,55
142-10-2	Вода	м ³	0,36