Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.51
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:

Клиент:

Продукт:

Дата: 30.06.2020

Остекление:

Угол наклона: 90 °



Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.300 W/m²K	EN 673:2011	
Солнечный фактор g:	47.34 %	EN 410:2011	CE
Светопропускание:	66.83 %		
Отражение света (внеш.):	16.92 %		
Отражение света (внутр.):	16.62 %		
Поглощение света:	16.25 %		
Пропускание солнечной энергии:	37.41 %		
Отражение солнечной энергии (внеш.):	31.00 %		
Поглощение солнечной энергии:	31.59 %		
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	9.93 %		
УФ - пропускание:	9.19 %		
УФ - отражение:	23.47 %		
УФ - поглощение:	67.34 %		
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	95.18		
Селективность (светопропускание / g):	1.412		
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	54.42 %		
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	59.18 %		

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.