


Кут нахилу: **90°**

4 EUROFLOAT

EUROFLOAT 4 mm

Оптичні властивості	EN 410:2011
Світлопропускання (τ_v)	90 %
Відбиття світла ззовні ($\rho_{v,e}$)	8 %
Відбиття світла зсередини ($\rho_{v,i}$)	8 %
Індекс передачі кольору (R_a)	99
Енергетичні властивості	EN 410:2011
Сонячний фактор (g) $\angle$	87 %
Коефіцієнт затінення ($g / 0.87$) (SC) $\angle$	100 %
Вторинна тепловіддача в приміщення (q_i) $\angle$	2 %
Пропускання сонячного випромінювання (τ_e)	85 %
Зовнішнє відбивання сонячного випромінювання ($\rho_{e,e}$)	8 %
Внутрішнє відбиття сонячного випромінювання ($\rho_{e,i}$)	8 %
Поглинання сонячного випромінювання (α_e)	7 %
Поглинання сонячного випромінювання Скло 1 ($\alpha_{e,1}$)	7 %
Пропускання ультрафіолетового випромінювання (τ_{UV})	71 %
Селективність (S) $\angle$	1.0

Теплофізичні властивості	EN 673:2011
Коефіцієнт теплопередачі (U_g) $\angle$	5.8 W/m ² K
Акустичні властивості	EN 12758:2019
Індекс шумоізоляції ($R_w(C;C_{tr})$)	30 (-1; -2) dB
Наведені значення є приблизними.	
Механічні властивості	
Протизламність (EN356)	NPD
Кулестійкість (EN1063)	NPD
Вогнестійкість	EN13501-2:2016
Клас вогнестійкості (EN13501-2)	NPD
Товщина і вага	
Товщина (mm)	4.00 mm
Вага (kg/m ²)	10 kg/m ²
Кольори	
Відбиття ззовні	Пропускання

Розрахунок проводиться у відповідності до європейських стандартів EN 410: 2011 та EN 673: 2011. Наведені значення є орієнтовними і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вони не гарантують експлуатаційних характеристик склопакетів.

Відповідальність за вибір формули склопакету, подальше використання розрахованих параметрів та дотримання місцевих, регіональних, національних чи специфічних вимог проекту лежить виключно на користувачеві. Рекомендується перевірити можливість виробництва даної формули склопакету. Для оцінки реального фізіологічного сприйняття кольору завжди рекомендується використовувати зразок.

Температури	EN ISO 52022-3:2017
Скло 1 (T ₁)	27 °C
Клімат: Літо	
Інсоляція	500 W/m ²
Ззовні	
Температура	25 °C
Коефіцієнт теплопередачі	8 W/m ² K
Зсередини	
Температура	25 °C
Коефіцієнт теплопередачі	3 W/m ² K

Розрахунок проводиться у відповідності до європейських стандартів EN 410: 2011 та EN 673: 2011. Наведені значення є орієнтовними і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вони не гарантують експлуатаційних характеристик склопакетів.

Відповідальність за вибір формули склопакету, подальше використання розрахованих параметрів та дотримання місцевих, регіональних, національних чи специфічних вимог проекту лежить виключно на користувачеві. Рекомендується перевірити можливість виробництва даної формули склопакету. Для оцінки реального фізіологічного сприйняття кольору завжди рекомендується використовувати зразок.