

| № п/п | Наименование показателей                                        | Ед. изм | По требованиям<br>ГОСТ 1760891 | Фактически    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1     | Класс (марочность) бетона изделий по прочности на сжатие        | кг/см2  | B22,5-B30 (300-500)            | B45 (min 600) |
| 2     | Класс бетона по морозостойкости (в солях)                       | -       | F 200                          | F 700         |
| 3     | Водопоглощение                                                  | %       | 5                              | 0,5           |
| 4     | Истираемость (ГОСТ 13015.0)                                     | г/см2   | 0,9-0,7                        | 0,2           |
| 5     | Отклонение геометрических параметров:<br>длина, ширина, толщина | мм      | ±5                             | ±1            |
| 6     | Цементно-водное отношение (ц/в)                                 | %       | 45                             | 17            |
| 7     | Категория лицевой поверхности                                   | -       | A6                             | A0            |